CB-CERATIZIT GROUP

WOOD & STONE WORKING

木材＆石材加工

锯片/木工铣刀/ICK刀片

www.cbceratizit.com

材质特性 / 应用范围

材　质	结合剂	粒　度	比重 [g/cm³]	硬度 [HRa]	抗折力 [kgf/mm²]	断裂韧性 [Mpa*m^1/2]	应　用
XCR05+	3.0	奈米級	15.18	94.5	372	6.8	木工铣刀-圆棒 镂刀片
NW09+	4.0	超微粒	15.00	94.5	382	8.4	
CTMPP03	3.0	超微粒	15.15	93.8	255	8.2	
XCR05+	3.0	奈米級	15.18	94.5	372	6.8	铝锯-铝门窗(带胶)/断桥铝
NW06	3.0	超微粒	15.06	94.1	255	9.5	铝型材
TC03	4.0	中粒度	15.06	93.1	294	8.6	铝棒/铝碇/铝块
TC10	5.6	中粒度	14.90	92.5	314	9.0	
XCR05+	3.0	奈米級	15.18	94.5	372	6.8	电子开料锯，裁板锯
CTHPP03	2.8	超微粒	15.12	94.5	235	7.4	
TC20	6.2	中粒度	14.85	92.1	314	9.5	裁板锯-抗钉型
WF03	5.0	超微粒	14.80	94.0	353	8.5	实木锯-多片锯
WF05	7.2	超微粒	14.60	93.0	352	8.8	
CB32	9.0	中粒度	14.61	89.3	333	13.0	实木锯-冻木
WF04	5.0	超微粒	14.80	93.8	333	8.4	带锯
WF25	11.5	超微粒	14.15	92.2	372	9.6	
CTOPP06	6.0	细粒度	14.80	92.7	274	8.2	通用片
WF10	10.0	超微粒	14.35	92.3	360	9.2	指接刀
CTMPP03	3.0	超微粒	15.15	93.8	260	8.2	木工舍弃式刀片
KE8	8.0	粗顆粒	14.73	88.5	250	17.0	石工钻头

粒度(μm)	<0.2	0.2~0.5	0.5~0.8	0.8~1.3	1.3~2.5	2.5~6.0	>6.0
名称	奈米级	超细微粒	超微粒	细颗粒	中颗粒	粗颗粒	超粗颗粒

■ **春保森拉天时(台北)总部**
地址：台湾新北市新庄区新北大道二段217号3楼
电话：+886-2-8521-6688　　传真：+886-2-8521-1011
E-mail: sales@cbceratizit.com

■ **春保森拉天时(厦门)总部**
地址：中国福建省厦门市集美区杏林西路69号
电话：+86-592-666-1000　　传真：+86-592-621-9599
E-mail: sales@cbceratizit.com

更多联系信息
请至官网查询